



Houten vloer: Machinale oliebehandeling

Materiaal: Trip Trap Masterolie of Colouroil, eventueel Trip Trap Olieverdunner, schuurpapier max P100 (volgens hardheid hout), kwast of rol, verfmengstokje, plastic emmer of verfemmer, poliermachine, beige polierpad, pluisvrije doek of absorberend papier.


Vorbereiding: Aanbrengen op een geschuurd (max. p.100) of geloogd oppervlak en bij een omgevingstemperatuur van 20°C. Maximale

houtvochtigheid: 14%. Men kan de vloer eventueel volledig bevochtigen om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te openen.

Toepassing:




1. Voor het aanbrengen de witte of gekleurde olie in de oliebus(-sen) goed schudden en (samen) uitgieten in een propere verfemmer voor een egaal resultaat.




2. Tijdens het gebruik de gekleurde olie blijven roeren. Gelijkmatic aanbrengen met een rol of kwast op een opp. van max. 6m².



3. Laat het hout de olie opnemen en breng eventueel nog wat olie aan op de plaatsen waar de vloer meer absorbeert.




4. Polier vervolgens de olie in met een poliermachine met beige pad tot er nog enkele kleine oliedruppels blijven liggen op de vloer.



5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlakte met een pluisvrije doek of absorberend papier, begin waar de poliermachine gestopt is. Er mag geen olie op het hout achterblijven.


6. Stappen 2-3-4-5 herhalen tot de volledige oppervlakte is bewerkt.



7. De vloer napolieren met een nieuwe beige pad, hoe meer men napoliert, hoe beter het resultaat.



8. Vanaf 48 uur moet men de vloer behandelen met Trip Trap Onderhoudsolie of Pasta (zie: Houten vloer: groot onderhoud deel 2). De vloer is verzadigd wanneer er een egale lichte satijnen glans is.



9. Alle pluisvrije doeken of absorberend papier en polierpads in water drenken en dan pas wegwerpen. **OLIE IS ZELFONTVLAMBAAR!!!**

Tip: Door onze ervaring raden we aan bij de eerste laag Trip Trap Masterolie of Colouroil 10% Trip Trap Olieverdunner toevoegen, om een diepere verzadiging te bekomen. Na 3-4 uur (max.24u) kan men al de 2de laag onverdunde Trip Trap Masterolie of Colouroil aanbrengen, dit vervangt punt 8 in de toepassing.

Nabehandeling: Zolang de vloer niet gezeept is (zie: Houten vloer: gewoon onderhoud) alle contact met water vermijden!!! Bij zwaar beloop tijdens de uitharding, plaats karton geen Tetra.

TIP: COLOUR OIL GEBRUIKEN BIJ ZACHTE HOUTSOORTEN

A. Om een lichte kleuring aan het hout te geven:

1. Breng eerst een dunne laag onderhoudsolie aan (zie: groot onderhoud deel 2).
2. Volg de hierboven vermelde toepassing.

B. Om een diepe intense kleuring aan het hout te geven:

1. Logen (zie: Houten vloer: houtloog grijs of houtloog wit).
2. Volg de hierboven vermelde toepassing.

COLOUR OIL GEBRUIKEN BIJ HARDE HOUTSOORTEN

Om een diepe intense kleuring aan het hout te geven:

1. Logen (zie: Houten vloer: houtloog grijs of houtloog wit).
2. Volg de hierboven vermelde toepassing.